

Binder composition for powder coatings on the basis of a hydroxylfunctional polymer as a binder and an isocyanate group-containing compound as a cross-linker

Patent Number: NL9201868
Publication date: 1994-05-16
Inventor(s):
Applicant(s):: DSM NV
Requested Patent: ☐ NL9201868
Application NL19920001868 19921028
Priority Number(s): NL19920001868 19921028
IPC Classification: C09D175/04 ; C08G18/42 ; C08G18/79 ; C09D5/03
EC Classification: C08G18/42, C08G18/42H, C08G18/42R, C08G18/62G5D3,
Equivalents:

Abstract

The invention relates to a binder composition for powder coatings (powder paints) on the basis of a hydroxyl-functional polymer as a binder and an isocyanate group-containing compound as a cross-linker. The hydroxyl-functional polymer contains more than 80% (on the basis of the total amount of hydroxyl groups) of secondary hydroxyl groups. The cross-linker used is an unblocked polyisocyanate, preferably isophorone diisocyanate trimer. The polymer used is preferably a polyester.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

19



Octroolraad
Nederland

11 Publikatienummer: 9201868

12 A TERINZAGELEGGING

21 Aanvraagnummer: 9201868

22 Indieningsdatum: 28.10.92

51 Int.Cl.5:
C09D 175/04, C08G 18/42,
C08G 18/79, C09D 5/03

43 Ter inzage gelegd:
16.05.94 I.E. 94/10

71 Aanvrager(s):
DSM N.V. te Heerlen

72 Uitvinder(s):
Wilhelmus Henricus Hubertus Antonius van den
Elshout te Sittard. Dirk Armand Wim Stanssens
te Lanaken, België

74 Gemachtigde:
Drs. W.C.R. Hoogstraten c.s.
Octroobureau DSM
Postbus 9
6160 MA Geleen

54 Bindmiddelsamenstelling voor poederverven op basis van een hydroxyl functioneel polymeer als bindmiddel en een isocyaan groepen bevattende verbinding als crosslinker

57 De uitvinding betreft een bindmiddelsamenstelling voor poederverven op basis van een hydroxylfunctioneel polymeer als bindmiddel en een isocyaan groepen bevattende verbinding als crosslinker. Het hydroxylfunctionele polymeer bevat meer dan 80% (ten opzichte van de totale hoeveelheid hydroxylgroepen) secundaire hydroxylgroepen. Als crosslinker wordt een ongeblokkeerd polyisocyaan, bij voorkeur isoforondiisocyaantrimeer, toegepast. Als polymeer wordt bij voorkeur een polyester toegepast.

NLA 9201868

De aan dit blad gehechte stukken zijn een afdruk van de oorspronkelijk ingediende beschrijving met conclusie(s) en eventuele tekening(en).

BINDMIDDELSAMENSTELLING VOOR POEDERVERVEN OP BASIS VAN EEN
HYDROXYL FUNCTIONEEL POLYMEER ALS BINDMIDDEL EN EEN
ISOCYANAAT GROEPEN BEVATTENDE VERBINDING ALS CROSSLINKER

De uitvinding betreft een bindmiddelsamenstelling voor poederverven op basis van een hydroxyl functioneel
5 polymeer als bindmiddel en een isocyanaat groepen bevattende verbinding als crosslinker. De bindmiddelsamenstelling wordt toegepast bij de bereiding van poederverven.

Dergelijke samenstellingen worden beschreven door Tosko Misev in Powder Coatings; Chemistry and Technology,
10 blz. 56-68 (1991; John Wiley and Sons). Door de hoge reactiviteit van de primaire isocyanaatgroepen moeten de isocyanaatgroepen bevattende verbindingen geblokkeerd worden met bijvoorbeeld caprolactam of methylethylketoxime. Hierdoor wordt de voorreactie tijdens extrusie, bij
15 temperaturen van bijvoorbeeld 110°C, geminimaliseerd.

Nadelen van dergelijke geblokkeerde systemen zijn enerzijds de ontgassingsproblemen die ontstaan tijdens de uitharding van de coating en anderzijds de relatief hoge uithardingstemperaturen die noodzakelijk zijn tengevolge van
20 de relatief hoge deblokkeringstemperaturen van het geblokkeerde isocyanaat. Een verder nadeel van de bekende laag moleculaire blokkeringsmiddelen is dat zij vluchtig zijn en vrijkomen als bijproduct van de coatings. Dit resulteert zowel in beperkingen ten aanzien van de laagdikte
25 van de coating als eventueel in problemen ten gevolge van toxische bijwerkingen van de vrijkomende produkten.

De uitvinding stelt zich ten doel een niet-toxische of niet mutagene bindmiddelsamenstelling te verschaffen die resulteert in een bij relatief lage temperaturen
30 (bijvoorbeeld 120°C) laag reactief systeem. De verkregen coating moet na uitharding bij temperaturen tussen bijvoorbeeld 140°C en 220°C, gedurende bijvoorbeeld 30 en 5

9201868

minuten, een goede vloeï, een goede slagvastheid, een goede kleur en een goede buitenduurzaamheid bezitten.

5 De uitvinding wordt gekenmerkt doordat het hydroxyl functionele polymeer meer dan 80% (t.o.v. de totale hoeveelheid hydroxylgroepen) secundaire hydroxylgroepen bevat.

Hierdoor wordt een systeem verkregen waarbij de
10 crosslinker niet geblokkeerd hoeft te worden.

Volgens een verdere voorkeursuitvoeringsvorm van de uitvinding zijn nagenoeg alle hydroxylgroepen secundaire hydroxylgroepen.

Geschikte hydroxyl functionele polymeren (waaronder
15 ook oligomeren worden begrepen) zijn bijvoorbeeld hydroxyl functionele polyesters, hydroxyl functionele polyurethanen, hydroxyalkyl(meth)acrylaatpolymeren en vinylalcohol-acetaatcopolymeren.

Volgens een voorkeursuitvoeringsvorm van de
20 uitvinding is het polymeer een polyester.

De hydroxylgroepen bevattende polyesters toegepast in deze uitvinding hebben meestal een hydroxylgetal tussen 5 en 200 mg KOH/gram hars, een molecuulgewicht M_n tussen 1.500 en 10.000 en een glasovergangstemperatuur (T_g) tussen 30°C
25 en 100°C.

Bij voorkeur ligt het hydroxylgetal tussen 20 en 120.

De secundaire hydroxyl functionele polymeren kunnen verkregen worden door bijvoorbeeld reactie van carboxyl
30 functionele polymeren met een epoxydegroep bevattende verbinding zoals bijvoorbeeld propyleenoxide, styreenoxide en een monocarbonzuurglycidylester zoals bijvoorbeeld Cardura E10TM (van Shell).

De carboxyl functionele polyester is gebaseerd op
35 in hoofdzaak aromatische polycarbonzuren, zoals ftaalzuur, isoftaalzuur, tereftaalzuur, pyromellietzuur, trimellietzuur, 3,6-dichloorftaalzuur, tetrachloorftaalzuur, respectievelijk, voor zover verkrijgbaar, de anhydriden, zuurchloriden of lagere alkylesters daarvan. Veelal bestaat

9201868

de carbonzuurcomponent voor tenminste uit 50 gew.%, bij voorkeur tenminste 70 mol-%, isoftaalzuur en/of
5 tereftaalzuur.

Als polycarbonzuren kunnen daarnaast cyclo-
alifatische en/of acyclische polycarbonzuren, zoals
bijvoorbeeld tetrahydroftaalzuur, hexahydroëndomethyleen-
tetrahydroftaalzuur, azeleïnezuur, sebacinezuur, decaan-
10 dicarbonzuur, dimeervetzuur, adipinezuur, barnsteen-
maleïnezuur, in hoeveelheden tot ten hoogste 30 mol-%, bij
voorkeur tot maximaal 20 mol-%, van het totaal aan
carbonzuren worden toegepast. Ook hydroxycarbonzuren en/of
eventueel lactonen kunnen worden toegepast, zoals
15 bijvoorbeeld 12-hydroxystearinezuur en epsilon-caprolacton.
In ondergeschikte hoeveelheden kunnen ook monocarbonzuren,
zoals bijvoorbeeld benzoëzuur, tert.-butylbenzoëzuur,
hexahydrobenzoëzuur en verzadigde alifatische
monocarbonzuren bij de bereiding worden toegevoegd.
20 Verder kunnen alifatische diolen, zoals
ethyleenglycol, propaan-1,2-diol, propaan-1,3-diol,
butaan-1,2-diol, butaan-1,4-diol, butaan-1,3-diol,
2,2-dimethylpropaandiol-1,3 (= neopentylglycol),
hexaan-2,5-diol, hexaan-1,6-diol, 2,2-[bis-(4-hydroxy-
25 cyclohexyl)]-propaan, 1,4-dimethylolcyclohexaan,
diethyleenglycol, dipropyleenglycol en 2,2-bis-[4-(2-
hydroxyethoxy)]-fenylpropaan de hydroxypivalinezure ester
van neopentylglycol, en kleinere hoeveelheden polyolen,
zoals glycerol, hexaantriol, pentaerytritol, sorbitol,
30 trimethylolethaan, trimethylolpropaan en
tris-(2-hydroxy)ethylisocyanuraat worden gebruikt. Ook
kunnen in plaats van diolen resp. polyolen ook
epoxyverbindingen toegepast worden. Bij voorkeur bevat de
alcoholcomponent ten minste 50 mol% neopentylglycol en/of
35 propyleenglycol.

De secundaire hydroxyl functionele polymeren kunnen
ook verkregen worden door reactie van γ -valerolacton met een
primair hydroxyl functioneel polymeer.

Voorts kunnen deze polymeren verkregen worden door

9201868

verestering respectievelijk omestering van zuur-
gefunctionaliseerde polymeren respectievelijk ester-
5 functionele polymeren met bijvoorbeeld propaandiol 1,2,
butaandiol-1,3 en pentaandiol 1,5.

Geschikte hydroxyalkyl(meth)acrylaatpolymeren zijn
bijvoorbeeld gebaseerd op 2-hydroxypropyl(meth)acrylaat. Als
comonomeren kunnen deze polymeren andere acrylaatmonomeren,
10 styreenmonomeren, vinylmonomeren, etheenpropeenmonomeren,
allylmonomeren en acrylonitrilmonomeren bevatten.

Als basis voor de crosslinker kunnen isocyaan-
groepen bevattende verbindingen zoals bijvoorbeeld
alifatische, cycloalifatische en aromatische di-, tri- en
15 tetraisocyanaten zoals bijvoorbeeld 1,5-naftaleendi-
isocynaat, 4,4'-difenylmethaandiisocyaan, 4,4'-difenyl-
dimethylmethaandiisocyaan, di- en tetraalkyldifenyl-
methaandiisocyaan, 4,4'-dibenzylidiisocyaan,
1,3-fenyleendiisocyaan, 1,4-fenyleendiisocyaan, isomeren
20 van tolueendiisocyaan, 1-methyl-2,4-diisocyaan, cyclo-
hexaan, 1,6-diisocyaan-2,2,4-trimethylhexaan,
1,6-diisocyaan-2,4,4-trimethylhexaan en 1-isocyaan-
methyl-3-isocyaan-1,5,5-trimethylcyclohexaan, gechloteerde
en gebromeerde diisocyanaten, fosforbevattende
25 diisocyanaten, isofoondiisocyaan (IPDI),
4,4'-diisocyaan, fenylperfluorethaan, tetramethoxy-
1,4'-diisocyaan, butaan-1,4-diisocyaan, hexaan-1,5-
diisocyaan, hexaan-1,6-diisocyaan, dicyclohexylmethaan-
diisocyaan, cyclohexaan-1,4-diisocyaan, ethyleendi-
30 isocyaan, ftaalzuur-bis-isocyaan, tethylester, 1-chloor-
methylfenyl-2,4-diisocyaan, 1-broommethylfenyl-2,6-
diisocyaan, 3,3-bis-chloormethylether-4,4'-difenyl-
diisocyaan, tetramethylxyleendiisocyaan,
isocyaan, groepen bevattende adducten en isocyanuraten van
35 bovengenoemde diisocyanaten worden toegepast. De
vluchtigheid kan worden onderdrukt door bijvoorbeeld
trimeriseren of door reactie met isocyaan, reactieve
verbindingen.

De toegepaste crosslinkers mogen niet vluchtig zijn

bij de uithardingstemperatuur.

Deze niet-vluchtige diisocyanaten hebben een
5 functionaliteit ≥ 2 .

Volgens een voorkeursuitvoeringsvorm van de
uitvinding wordt als crosslinker isofoorondiisocyanattrimeer
(T1890/100™, Chemische Werke Hüls) toegepast.

Hierdoor wordt bereikt dat een niet-toxisch,
10 ongeblokt en bij 120°C laag reactief systeem wordt
verkregen.

Een andere geschikte crosslinker is het adduct van
trimethylolpropan en IPDI.

Geschikte katalysatoren zoals bijvoorbeeld dibutyl-
15 tindilauraat en tetramethylguanidine worden meestal in
hoeveelheden tussen 0,05 en 3 gew.% (t.o.v. polymeer en
crosslinker), bij voorkeur in hoeveelheden tussen 0,1 en 1
gew.%, toegepast.

De gewichtsverhouding tussen het hydroxylgroepen
20 polymeer en de crosslinker kan afhankelijk van de gewenste
toepassing gekozen worden tussen 97:3 en 3:97. Vaak zal de
verhouding tussen 95:5 en 10:90 liggen, bij voorkeur tussen
90:10 en 75:25.

Het belang van de hars-crosslinker verhouding en
25 van de hoeveelheid katalysator wordt nader toegelicht door
Tosko Misev in Powder Coatings; Chemistry and Technology
(John Wiley and Sons, 1991) op blz. 174-204.

De reactiecomponenten kunnen bijvoorbeeld bij
temperaturen van ongeveer 120°C in de extruder worden
30 gemengd en vervolgens via de gebruikelijke methode tot het
gewenste product worden verwerkt.

De technologie en bereiding van poedercoatings
wordt beschreven op blz. 224-226 van Powder Coatings,
Chemistry and Technology (1991; John Wiley and Sons).

35 Aan het coatingsysteem kunnen additieven zoals
bijvoorbeeld pigmenten, vulstoffen, vloeimiddelen en
stabilisatoren worden toegevoegd. Geschikte pigmenten zijn
bijvoorbeeld anorganische pigmenten zoals titaandioxide,
zinksulfide, ijzeroxide en chroomoxide en organische

9201868

pigmenten zoals azoverbindingen. Geschikte vulstoffen zijn bijvoorbeeld metaaloxiden, silicaten, carbonaten en
5 sulfaten.

Samenstellingen volgens de uitvinding kunnen toegepast worden als coatings voor metaal-, hout- en kunststofsubstraten. Voorbeelden zijn industriële coatings voor algemene doeleinden, deklagen op machinerie en
10 apparatuur, in het bijzonder coatings op metaal, bijvoorbeeld voor blikken, huishoudelijke en andere kleine apparaturen, automobielen en dergelijke.

De uitvinding wordt toegelicht aan de hand van de volgende niet beperkende voorbeelden.

15

Voorbeelden

Experiment 1

Bereiding secundaire hydroxylgroepen bevattend polyester

20 Een 3 liter reaktorvat, uitgerust met een thermometer, een roerder en een destillatie inrichting werd gevuld met 26,5 gew.delen trimethylolpropan, 1207,8 gew.delen tereftaalzuur, 847,1 gew.delen neopentylglycol, 1,1 gew.delen dibutyltinoxide en 1,1 gew.delen
25 tris-nonylfenylfosfiet.

Daarna werd onder roeren, terwijl er een lichte stikstofstroom over het reactiemengsel werd geleid, de temperatuur opgevoerd tot 170°C, waarbij zich water vormde. De temperatuur werd geleidelijk verder opgevoerd tot een
30 maximum van 245°C en het water werd afgedestilleerd. De reactie werd voortgezet totdat het zuurgetal van de polyester 11,8 mg KOH/g bedroeg.

Vervolgens werden 295,8 gew.delen isoftaalzuur toegevoegd en bij een temperatuur van 235°C verder veresterd
35 tot een zuurgetal van 55,3 mg KOH/gram hars.

Daarna werd gedurende 1 uur onder vacuum verder veresterd tot een zuurgetal van 47,7 mg KOH/gram hars, waarna het hars tot 140°C werd gekoeld. Vervolgens werden 445,4 gew.delen monocarbonzuurglycidylester (Cardura E10™)

9201868

- in een tijdsbestek van 30 minuten toegevoegd. Na toevoeging werd het hars nog 1 uur op een temperatuur van 150°C
- 5 gehouden.

Het verkregen hydroxyl functionele polymeer, waarvan nagenoeg alle hydroxylgroepen secundair waren, had de volgende karakteristieken:

- zuurgetal: 0,5 mg KOH/gram hars
- 10 - hydroxylgetal: 40 mg KOH/gram hars
- viscositeit: 55 Pas (Emila; 165°C)
- Tg: 34,5°C

Voorbeeld I

- 15 De bereiding van een poedercoating op basis van een secundair hydroxyl functioneel polymeer en isoforondiisocyaanattrimeer

- 510 gewichtsdelen van een polyester volgens Experiment 1 werden in een extruder (Werner & Pfleiderer, ZSK 30) bij 110°C gemengd met 90 gewichtsdelen isoforondiisocyaanattrimeer (T 1890/100TM; Hüls), met 5 gewichtsdelen vloeimiddel (Resiflow PV 5TM, Worlée) en met 4,5 gewichtsdelen benzoïne.
- 20

- Het extrudaat werd na afkoeling verkleind,
- 25 verpulverd en gezeefd tot een deeltjesgrootte van 90 µm.

Deze poedercoating vertoonde na uitharding bij 200°C gedurende 10 minuten een goede glans, een zeer goede vloeï, een goed uiterlijk en een zeer goede ØUV.

- Hieruit kan worden geconcludeerd dat de toepassing van een ongeblokkeerde isocyaan groepen bevattende crosslinker in combinatie met een secundaire hydroxylgroepen bevattend polymeer resulteerde in een poedercoating met gewenste eigenschappen.
- 30

9201868

C O N C L U S I E S

- 5 1. Bindmiddelsamenstelling voor poederverven op basis van een hydroxyl functioneel polymeer als bindmiddel en een isocyanaat groepen bevattende verbinding als crosslinker met het kenmerk, dat het hydroxyl functionele polymeer meer dan 80% (t.o.v. de totale hoeveelheid hydroxylgroepen) secundaire hydroxylgroepen bevat.
- 10 2. Samenstelling volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat nagenoeg alle hydroxylgroepen secundair zijn.
3. Samenstelling volgens een der conclusies 1-2, met het kenmerk, dat het polymeer een polyester met een
- 15 hydroxylgetal tussen 5 en 200 mg KOH/gram hars, een molekuulgewicht tussen 1500 en 10000 en een glasovergangstemperatuur tussen 30°C en 100°C is.
4. Samenstelling volgens een der conclusies 1-3, met het kenmerk, dat de crosslinker niet geblokkeerd is.
- 20 5. Samenstelling volgens een der conclusies 1-4, met het kenmerk, dat de crosslinker isoforondiisocyanattrimeer is.
6. De toepassing van een bindmiddelsamenstelling volgens een der conclusies 1-5 bij de bereiding van een
- 25 poederverf.
7. Poederverf op basis van een bindmiddelsamenstelling volgens een der conclusies 1-5.
8. De toepassing van isoforondiisocyanattrimeer als crosslinker bij de bereiding van poederverven.
- 30 9. De toepassing van een poederverf volgens conclusie 7.
10. Geheel of gedeeltelijk bekleed substraat met het kenmerk, dat als bekledingsmateriaal een poederverf volgens conclusie 7 is toegepast.
11. Bindmiddelsamenstelling, toepassing, poederverf en
- 35 substraat zoals in hoofdzaak is beschreven en/of in de voorbeelden nader is toegelicht.

9201868